

RESINA SANDARĀCA.

Sandarāca s. *Sandaracha*. *Vernix sicca*.

Сандаракъ.

Sandarak. *Sandaraque*. *Gum Juniper*.

CALLITRIS QUADRIVALVIS Ventenat. (**THUJA ARTICULATA** Vahl.)

SYST. NATURALE: Coniferae-Cupressinae.

SYST. SEXUALE: Monoecia Monadelphia.

Callitris quadrivalvis — деревцо, вышиною до 20-ти футовъ, растеть въ Алжиріи, на Атласѣ и на другихъ горахъ съверо-западной Африки. Изъ трещинъ или надрѣзовъ коры ствола вытекаетъ смола, которая скоро засыхаетъ на воздухѣ. Сандаракъ вывозится изъ Могадора (приморскій городъ Марокской имперіи, на бер. Атлантическаго океана).

Въ торговлѣ различаютъ два сорта сандарака: отборный и обыкновенный.

1. *Отборный сандаракъ*, *Sandaraca electa*, представляется въ видѣ продолговатыхъ, желтоватыхъ, просвѣчивающихъ, хрупкихъ зеренъ, длиною отъ 2-хъ до 8-ми, толщиною отъ 1 до 3-хъ линій, снаружи покрытыхъ порошкомъ, въ изломѣ блестящихъ и раковистыхъ. Запахъ довольно пріятный, особенно при нагреваніи, нѣсколько похожий на запахъ можжевельника; вкусъ смолистый, едва горьковатый. При жеваніи сандаракъ *хруститъ*, не сипаясь въ массу. Уд. вѣсъ смолы 1,050. Спиртъ растворяетъ всю смолу, а терпентинное масло и бензолъ — часть ея. При разгоряченіи выше 100° сандаракъ размягчается, при 135° плавится, разбухая.

2. *Обыкновенный сандаракъ*, *Sandaraca in sortis s. naturalis*, состоить изъ смѣси желтоватыхъ, буроватыхъ и непрозрачныхъ зеренъ.

С. ч. Сандаракъ состоитъ изъ трехъ смолъ, имѣющихъ кислый свойства (*Unverdorben*, *Johnston*).

У. Сандаракъ входитъ въ составъ нѣкоторыхъ наружныхъ средствъ.