

ватъ на водж-тж отъ киреча и са оставятъ на въздуха да изсхнѣтъ.

Подиръ това кожи-тѣ изново са размекачватъ въ топлж водж и са насыпватъ въ голѣмы котлы съ водж. Тука кожи-тѣ са варѣтъ до тогази, додѣто са обърнатъ на кашж (пелте), кож-то тозъ часъ прѣцѣждатъ. Като истине и загжстне, кашя-та са нарѣзва съ единъ тель на тънки листове и са изважда на проданъ.

Защо-то този клей, са употрѣбыва въ сички-тѣ обыкновенны нужды на хора-та, за това го наричатъ *обыкновенный* клей, за разликж отъ *Рибія* клей, кой-то става отъ рѣби цыпы.

Рыбія клей не са употрѣбыва помежду насъ ; За това и нѣма да говоримъ за него.

Ластика.

Ластика-та (гумиластика) е засхнѣлъ и закоравѣлъ сокъ на нѣкаквы си дръвета въ Америкж. Тя са събира по слѣдующія начинъ. Работника приближава до дръво-то и извива еднж сждинж отъ размекченж-тж глинж, кож-то носи съ себе си ; като прилепи добрѣ сждинж-тж на дръво-то, пробива надъ неж корж-тж на дръво-то, и бѣлъ сокъ, като млѣко, потича въ сждинж-тж. Работника прави сжщо-то прѣдъ сѣко дръво, додѣто пробіе нужно-то количество дръве-та. Тогава са поврѣца и събира въ еднж