

Табл. 3.

**ДИСПЕРСЕН СЪСТАВ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЖЕЛЯЗО
/В ХИМИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ/ НА ГЛИНИТЕ ОТ
МЕСТОНАХОДИЩАТА /КАРИЕРИТЕ/ КРАЙ ПЛАНИНСКИТЕ
КРЕПОСТИ МАРИЧИНО ГРАДИЩЕ И ВЪРЛО ГРАДИЩЕ**

Местонахождение /кариера /	Дисперсен състав на глината (тегл. %)			Съдържание на желязо (тегл. %) Fe ²⁺ / Fe ³⁺
	Размери на частиците (мм)			
	Под 0,005	0,05 – 0,15	0,15- 3,0	
В м.Равна река край крепостта Маричино градище	25	65	11	8,3
В м.Омайникова поляна край крепостта Върло градище	46	47	7	4,3

В таблица 3 са показани данни от седиментационния анализ на глините, фината фракция на които характеризира тяхната пластичност и температурата на изпичане за придаване на керамиката на необходимите якостни експлоатационни характеристики. По-високото съдържание на фина фракция /под 0,05/ е указание за по-технологична суровина. Показано е и съдържанието на желязо в глините.