

кожи отъ Америка. Собственото естество на кожиты ще ны заведе да раздѣлимъ описаніето на постѣпкыты за изважданіето или дѣбеніето на два реда, спорядъ както иска нѣкой да направи мякы печи или коравы: мякыты печи, правяты отъ кравий, теляшкы и конскы кожи, и т. н.; а коравыты печи, отъ волскы, биволскы кожи, и т. н.

Джбовныты вещества сж джбовината и смрадликата: послѣдняя, спорядъ голѣмата ѝ цѣна, не ся употрѣбыва у Франца освѣмъ за изваждане на кожи, что сж опрѣделены за марокынѣ. Джбовината, не е друго нѣчто освѣмъ джбовата кора, исушена, натрошена, сетнѣ стрита на ситно. Врѣмято по което бѣлять коржтж не е прѣдѣлено: тжй, извадената на пролѣть, кога мзгата е въ пълно дѣйствиѣ, съдържава, спорядъ Давя, 6,04 на 100 джбовинж, кога браната на есенъ не съдържава повыше отъ 4,38. За да убѣлять коржтж отъ джба, изрѣзвать единъ околчясть ремыкъ въ двата края на стеблото, сетнѣ я истеглевать на ремьци като разцѣпять отгорѣ на долу; най-послѣ я исушавать полека и на сѣнка. Тжй исхналятж корж я насичать съ остры съчева, или съ машины приличны на оныя, что дробяты сламж, нѣ-посилны; послѣ я счюквать въ кутель, или я смилать на жеркы, приличны на оныя съ които мѣляты пиперь, кахве и др. п.

*Дѣбеніе на опрѣдѣлены кожи за мякы печи.* Тья кожи сж, както казахме, кравий, теляшкы, конскы, и др. Испървомъ закачвать да гы испирать, ако ся може, въ нѣкой рѣка, за да станать мякы и да ся очистять отъ кръвь-та; тая работа трае двадни до тридни за прѣсныты кожи; тя е по-късна за сухыты кожи и най-паче за соленыты, които трѣбва нѣ само да ся пержть, нѣ да ся тжпчяты съ крака, да ся простирать всякой день, да ся дръпять на дървеното конче, и др., доклѣ станать доволно мякы.

Завчясь като ся свърши тая *испирка*, занасяты кожиты въ *кыснарницата*, что състои обыкновенно отъ пять четвърти корыта, дървены или сградены, напълнены съ варовито млѣко много или малко силно; всяко корыто може собире сто и пятьдесятъ до триста кожи; послѣ гы прѣвѣрняты едно по друго въ пять-тѣхъ корыта, като начнать отъ *мъртвого кысненіе*, сирѣчь отъ най-слабото или най-убезсиленото, и свѣршевать отъ *новото кысненіе*, или най-дѣйствителното като го засилать съ една прибавка варь добрѣ уга-сена и прѣсѣяна съ сыто. Накыснуваніето трае отъ три до четьре недѣли. За двадесять и пять кожи срѣдня голѣмина употрѣбавать около 80 омы варь.

Като ся свърши накыснуваніето, начнува *изважданіето* или *щаваніето*, работа, что състои, както я показва имято ѝ, да извадятъ козинжтж като стѣржяты кожятж отгорѣ на долу съ тжпо остроило ножь, наречень валчясть ножь. Това като ся искара, испирать кожиты въ вода и гы прѣкарвать прѣзь дървеното конче слѣдниты четьре пжти, като гы измывать между всякой единъ