

по-правилно сглобени, докато при тѣзи отъ широколистни и твърди дървета, сглобяването на конструкциитѣ е по-неправилно.

Покривание. — Като покривни материали се срѣщатъ: старитѣ мѣстни керамиди, сламата и каменнитѣ плочи. Наклона на покривнитѣ плоскости е въ пълна зависимостъ отъ това кой отъ горнитѣ материали е използванъ.

Керамиди. — Най-разпространено е въ насъ покриването съ старитѣ мѣстни керамиди, често известни подъ името турски. Тази керамида я срѣщаме още при римлянитѣ. Покриванитѣ съ тѣзи керамиди покриви иматъ наклонъ не по-голѣмъ отъ 25° ; при по-голѣмъ наклонъ тѣ се смѣкватъ понеже не се вързватъ, а при по-малкъ наклонъ отъ 20° керамидитѣ вече лежатъ много хоризонтално и водата, която тече въ тѣхъ се връща. Реденето имъ става въ вертикални редове, като междината на два съседни вертикални реда се похлупва съ единъ горенъ вертикаленъ редъ. Първитѣ положени керамиди отъ долнитѣ и горнитѣ вертикални редове, образуватъ първиятъ хоризонталенъ редъ който винаги се надвесва малко надъ стрѣхата или корниза на сградата и образува капризенъ игривъ мотивъ, който ограничава и завършва като горна контурна линия плоскостта на фасадата. Независимо отъ сравнително слабия наклонъ, който покрива има, вертикалнитѣ редове, които сж и конструктивни, за да сж по-устойчиви противъ евентуално смѣкване, първитѣ керамиди отъ долнитѣ редове, се поставятъ двойни поради което и първитѣ керамиди отъ горнитѣ редове при стрѣхата взематъ положение по-полегато отъ следващитѣ нагоре керамиди отъ сѣщия редъ. Това поставяне на първитѣ керамиди отъ долнитѣ редове по две една върху друга, допринася много за декоративния ефектъ на стрѣхата, респективно корниза. Все за сѣщата целъ, виднитѣ чела на първитѣ керамиди се замазватъ, по некога, съ бѣлъ варовъ разтворъ, въ такъвъ случай става свързването на съседни елементи отъ два вертикални реда, като по този начинъ се образува стабилна хоризонтална система, която увеличава съпротивителната сила на покривния материалъ противъ вѣтъра. Такова закрепване на керамидитѣ съ варовъ разтворъ става и презъ отдѣлнитѣ полета на покривнитѣ плоскости, когато сж по-голѣми. Маиитѣ и билата се покриватъ съ сѣщитѣ керамиди, като последнитѣ се редатъ и полагатъ по-гѣсто, по такъвъ начинъ получената тежестъ на тѣзи мѣста е по-голѣма, което има за целъ да направи тѣзи редове по-устойчиви, срѣщу напора на вѣтъра, който особено се чувствува въ тѣзи редове изолирани и безъ всѣкаква връзка съ околнитѣ плоскости. Все по тѣзи конструктивни съображения край-