

КЪРЪЗНЕЛЕ МЕТАЛИК.

Se dъ nъme de къръзне металік znel materiі къръ-
noase че депън оаре-каре sъvстанъе volatile trekind prin
tъzї de порцелан sađ de fontъ inkъlzїdї nїnъ ла рошъ.

Къръзнеле ачеста се prodъче шї вn формеле челе
їналте шї вn фабрикация газълї de еклерациѣ.

Їnтр'ачест kas din зpmъ, carburi de hydrogenї че
pesълтъ din къръзнеле de пъmint, trekind prin нище чїлї-
dpi inkъlzїdї foarte таре, чеаркъ о deskomposїcie парци-
лъ шї prodък къръзне металік.

Къръзнеле ачеста аре adesea лъчїл шї sъnetъл знїї метал;
este foarte таре, kondъктор вън de кълдъръ шї арде aneвоe,

СОКУЛ.

Сокулъ este къръзнеле че provїne din distilация
къръзнелї de пъmint.

Къръзнеле de пъmint, sъцъs ла кълдъръ, dъ нащере
зпор prodъкте volatile formate маї къ seamъ de апъ, de
katran, de газ, шї ласъ drent ръшъшїдъ кокъл, каре este
poros ка пеатра пончїе.

Колоарea sa este вїнътъ de fer, лъчїл сѣъ este жъ-
мъtate металік; вл поате чїне-ва атїнде фъръ а лъса пе-
греалъ не мїшїнї.

Кокъл atraце зmiditatea aerълї ка къръзнеле de lemn.
Їn тїмпърїле зskate, кокъл ласъ о parte din ачeastъ зmi-
ditate, опrїnd нъмаї 0,04 sađ 0,05 din грезtatea sa.

Кокъл арде лесне кїнд се афлъ вn масе маpї шї sъвт
їnflъенца знїї къrant de aer penede; вькъдїле апрїнсе de
кок че се skot din къntop се стїнг нъмаї de кїт.

Кокъл este комъsstївїлъ че prodъче кълдъра чеа маї
mare кїнд арде; вn формеле челе вналте dъ нище pesъl-
tate че нъ се not dovїндї къ къръзнеле de пъmint.

Кокъл се вntrevзїндеазъ snpe inkъlzїтъл kasелop; dar
се вntrevзїндеазъ маї къ seamъ snpe inkъlzїтъл лoкoтoтї-
велop шї топїrea металелop. Їn фабрикация ферълї, се
вntrevзїндеазъ кокъл вn лoкъл къръзнелї de пъmint, каре