

Oare-kare mostre de sare de Wieliczka aș o parti-  
kларitate kрrioaș, kape s'a esaminat de DD. Dumas și  
H. Rose.

Kind se пzne aчeastъ sare în апъ, атънчі ласъ de se аșд  
нище декренитаціі, și дераде зп газ, че се паре а fi ачі  
hydrogenŭ protocarbonitŭ kрrat, ачі о amestekъtzръ de  
hydrogenŭ protocarbonitŭ și de hydrogenŭ și de oxidŭ  
de carbonŭ. Este пробавил къ газл s'a аflat інkis sьвт о  
presie маі мълт саъ маі пзџin таре інтре молекълеле de  
sare, але къріа stratzрi ле спарде ін datъ че се алтъ sьв-  
џiate prin акџіеа апей, și prodъче атънчі о піреалъ.

S'a черкат ін Франца а се vinde sarea џетъ пълве-  
pіsatъ; dar пінь акџm prodъктъл ачеста пъ s'a prіmit ін  
konsomagіe, negрешit din прічина presenџіеі корпілор streіnі  
че реџіне маі tot-d'азна, și а інчетічізнеі къ kape се de-  
пъне ін апъ.

Sarea џетъ presentъ toate proprietzіle sъpі marі-  
ne ordinarіі; къ toate ачестеа este atakatz мълт маі інчет  
dekіt sarea ачeasta din зрмъ prin acidul sulfuricŭ mono-  
hydratatz, și нъ декренітъ kind се sьпъне ла акџіеа къл-  
дъpі; din ачeastъ індоітъ казъ, seamъпъ къ sarea ma-  
pінь tonітъ.

Естракџіеа chloruruluі de sodium ŭ.  
— Sarea џетъ се есплотъ саъ ін stape solidъ prin пџџрi  
și галеріі, саъ ін stape ліквідъ prin disolvџіe.

Sarea џетъ, скоaș ін stape solidъ, се дъ ін ко-  
мерчіџ ін воловані саъ дъпъ че s'a писат маі інтііџ. Kind  
sarea ачeasta нъ este преа kрratъ, атънчі се disolvъ ін апъ,  
și о face de kristalіsъ евапорінд disolvџіеа.

Spre а scoate sarea marінь џінзтъ ін disolvџіe ін  
ісвоареле sъpate, се інчепе а се евапора апеле ла аер лі-  
вер ін нище апарате че се пъmesk в а s t i m e n t e d e г r a -  
d a џ і e, kape sіnt інтокміте аша ка sъ аівъ о sьпpаfаџъ  
mare de евапораџіе.

Bastimentele de gradaџіe се компъn de нище кошарі  
marі, ін kape се konstpъe зп паралелініped ректанџл de  
paskote de търъчіні. Ана sъpatz аџізнџе ін віpъл basti-  
mentелор de gradaџіe prin нище канале че комънікъ къ