

ниште тънцвлеце, че аă крестътърі латврале прін каре se варсъ апа асъпра паскотелор; апа къзінд se dibisъ ші se евапоръ лесне: bastimentъл аре вп акоперіш че'л апъръ de плоае; адчереа апелор se skіmeъ дъпъ вое, дъпъ di-рекдіеа вінтклі, че аре о мape infілєпцъ асъпра ренези-чізней евапорациі.

Bastimentele de градаџие сіnt opdinap імпършите вn доъ секції. Секція інтія прімеже апеле de isвор; сек-гіеа а доъ, апеле че аă таі чіркват асъпра паскотелор.

Ніште помпе ашъзате вn інтервале, ші пзсе вn тиш-каре прін піште роате ідравліче, інталъ апа din ресерво-ріле іnfепioаре ші о дък вn піште sгeaвbрі че о варсъ neste паскоте.

Кк кіт апа se кончентръ, se denkne асъпра паскоте-лор sulfatъ de calce amestekat opdinap de carbonatъ de calce ші de oxidу de ferу; ачесте deposite se скot din timп вn timп.

Kind апа а ацізns ла о кончентраџие че коръспонде апроане de 15 saă 20 ла % de sape, atzпчі se термінъ евапорациіа вn кълдърі.

Sapea таріпъ квпрінсъ вn апа de мape se estraже ззпзпнінд апа ачеаста ла о евапорације de sine вn піште ресервori тарі de гропі, че se пзмеск лакърі salante.

In цвріле челе фрігвроase, впде нз se поате апліка апеи de мape метоата лакърілор salante, se estraже sapea esplзnінд апа de мape ла о температъръ преа de жos: апа se dibisъ вn доъ пърді: вна se solidifікъ маі інтіш, fiind апъ маі de tot квратъ, іар чеea-л-алтъ stъ лікбідъ ші ре-щне вn disolvuie toate съвріле золзвіле: сконд атаръ din timп вn timп гіедої че's'аă fomrat, поате добіndi чине-ва о апъ преа інкъркатъ de sape че se евапоръ дъпъ а-чееа вn кълдърі.

#### SULFURU DE SODIUMU.

Sulfuri de sodiumъ коръспонд, прін пропріетъдіе ші модзл лор de препараџие, кк sulfuri de potassiumъ.

Monosulfurul de sodiumъ кристалізъ вn