

BOELE.

Se dъ nъme de boele зпор арцілі колораці къ hydratū de peroxidū de ferū: боeаоа чеа рошіе нъ este алт-чева декіт боeа галбенъ калчінатъ; къ toate ачестea се гъсеск кіте одатъ ші боеле рошіі натърале.

Komposiția ea boelopor este преа вариабілъ: боеле-ле дела Saint-Georges, дела Saint-Amand, къпринд, дъ-пъ D. Berthier, дела 23 пінъ ла 26 ла 100 de oxidū de ferū.

Пъмінтъл де змвръ este зп hydratū de ferū, amestecat къ пропорціі вариабіле де арціл ші де hydratū de peroxidū саъ де sesquioxidū de manganesū.

ПЪМІНТ ДЕ ПІОЪ.

Se întrevзіндеазъ, ла спълътѣра лнзрілор ші а поста-взрілор, зп арціл каре поартъ нъme de пъмінт де піоъ; маї înainte де а се întrevзінда спре ачeастa, пъмінтъл де піоъ се спалъ, спре а се къръці де петрічелеле че къприн-де ordinarimente.

Пъннд пъмінт де піоъ пе зп постав зпзърос че се трече дъпъ ачeea пе чілндръ, арцілъл авсоарве прін капі-ларитатеа лзі тоатъ матеріеа чеа грасъ а поставълзі.

Дъпъ металеле алкаліне ші тероаше, ші înainte де а інчепе історіеа металелор кърат зісе, сокотім къ тревзе а пъне аічі кіте-ва поціі ценерале азъпра зпор індъстріі foarte importante, прекъм фабрікаціеа стіклей, фабрікаціле баселор де пъмінт ші а чіментелор, каре сінт întemeate оаре-към азъпра пропріетъцілор silicatilor alcalinі ші теромі.

S T I K Л Ъ.

Se dъ nъme de stіклъ знеї съвстанде че се то-пеще ла о температуръ інъдцатъ, ші este спъргътоаре, таре,