

maї пѣцине. Fъндѣл казетелор есте tot-d'азна акоперит де нисип, pentрѣ ка пиезеле сѣ нѣ се поатѣ лини де динселе.

Се дѣ нѣме де инкѣпторире кинѣлѣи кѣ каре пиезеле сѣнт пѣсе ин кѣптор.

Комѣкстивили интревѣинѣаѣи ин ардеа олъриилор сѣнт лемпеле, кѣрѣпеле де пѣминт ши тѣрѣа. Комѣкстивили хотѣриѣи pentрѣ кѣптоареле де олъриѣи тревѣск а арде кѣ флакѣрѣ. Лемпеле сѣнт челе маї адонтате претѣинденеа pentрѣ олърииле челе fine.

Спре а ши температѣра хнѣи кѣптор де олъриѣи, се интродѣче ин интѣриорѣл сѣѣ ниѣе пиезе миѣи пѣмите монтре, каре сѣнт де ачѣеаш патѣрѣ ка ши олърииле че сѣнт а се ард. Дин тимп ин тимп се траг афарѣ монтреле каре араѣтѣ, прин алтѣраѣиѣле че аѣ епробат, стѣреа де ардеа а кочѣи.

Акѣиѣа фокѣлѣи продѣче асѣпра кочелор черамиче модификаѣиѣле хрѣтѣоаре: апа есте d'o кам датѣ гонитѣ дин кочеле черамиче сѣвт инфлѣенѣа кѣлѣдри. Кинд пиезеле с'аѣ хскат маї инѣиѣ инainteа ардеѣи, атѣнѣи рѣмин пороасе ши пермеабиле: аст-фел се фабрикѣ васеле че слѣжеск а се рѣчи апа каре се пѣмеск алкараzza. Дака композиѣиѣа кочелор пермите молекѣлеле а се апропиа зпеле де алтеле прин ардеа, олърииле епровѣ атѣнѣи о микшораре де волѣм пѣмитѣ стрѣпѣере.

Стрѣпѣереа есте дифѣритѣ дѣпѣ температѣра де ардеа, патѣра кочелор ши модѣл де фабрикаѣиѣ; ачѣеастѣ стрѣпѣере варѣ дела а доѣ-спре-зѣчеа парте пинѣ ла а чинѣеа парте ин дименсие линиарѣе. Стрѣпѣереа нѣ есте tot ачѣеаш ин toate дименсие; есте ордѣнарѣаменте маї мѣре ин сѣнсѣл вертикал декит ин сѣнсѣл оризонтал.

Калкѣлѣл стрѣпѣѣѣи че о пѣсѣ тревѣе а епроба ин тимпѣл ардеѣи, pentрѣ ка сѣ нѣ пѣарѣѣ нимик дин елегѣнѣа ши дин регѣларѣitatea формѣи сѣле, есте зпѣл дин пѣнтѣриѣе челе маї деликате але артеѣ оларѣлѣи.

ДЕКОРАѣИѣ А ОЛЪРИИЛОР.

Сѣбѣстанѣеле че се интревѣинѣеазѣ спре а декора олърииле пот fi дивисате ин патѣрѣ класе.