

Se întreprindează kъръзнеле spre a pedzhe peroxidul de feră.

Modurile de ekstrakcie varie dăpt starea de kъръjie a minierei ce este a se exploata.

Sъ ne înkinzim, în efekt, къ are чине-ва а tracta o minierъ bogatъ ши преа кърать; инкълзind'o кiar ла о temperatzръ пздин инпладатъ къ зп prisos de kъръзне, ва тревзи а о pedzhe în feră. Modул ачеста се întreprindează инкъ in forцеле каталанъ.

Дакa минiera нэ este кърать, ши кърпinde carbonaтă de calce, silice, ши alte sьzstanце streine, feră ce ar da, дака s'ar инкълзи къ kъръзне într'o forгъ каталанъ, s'ar импръция în масъ, фъръ ка лаворантъл с'л поатъ стринде ла зп лок. Азънчи адеаргъ чине-ва ла о топизръ ценералъ; се масъ de se топеще гангъа ши металъл, каре трече în stare de fontъ зндз-се къ carbonul.

Modул în каре toate пърциле минierei, întrъ în топире поартъ нэмеле de Modул forналелор инalte.

Маи înainte de а tracta o минierъ prin metoda каталанъ саж prin а forналелор инalte, тревзе а о sьzцне ла о serie de operaцii ce konstitse пре парацие а минiere лор.

Пре парацие а минiere лор. — Minele te-roase нэ се sьzлн ла ardere пе грътар; чи се спалъ нэмаи къ лопата, într'зп кърant de апъ, саж într'o доставъ.

Постава ачеста се компъне de о кстие de lemn саж de fontъ, а дкърпа fьnd este инковзиат. Ън fьs, нэс în мишкаре printр'o роатъ хидразликъ ши авинд нище toate de fer, скормонеще минiera în мижлокъл апей че се reinnoеще неконтенит. Кинд спълътзрa s'а испрвбит, се des-kide зпа din латреле кстиеi; апа че а слзжит ла спълътзръ кърде нэмаи dekit.

Minele în роche sînt adesea apse пе грътар. Ачестъ операцие are pentръ scop а face минiera маи моале, маи пороашъ, маи месне de pedъs, ши de а roni апа ши acidul carbonicъ ce кърпinde.

Се poate face arderea пе грътар în гръмадъ ла aer