

шіцеле трактамен^тзл^и німіерелор de plumbū ін кваторзл
кз ревервері^х.

Трактамен^тзл галене^ї прін ferū. — А-
чест мод консистъ а педвче галена прін ferū, а форма
plumbū металік ші sulfurū de ferū.

Ачеастъ педвкдие se face^т іn fopnale кз тінвашъ, іn
жжтътъд^и de fopnale іnalte, са^ш киар іn adevърate fopnale
іnalte іnкълзите кз кок.

Minieore se tonesk кз 12 са^ш 14 ла 100 de ferū іn
грепалії, 12 de скрії de fopgъ ші 36 de скрії кврате
провенind дела о fontъ пречедентъ.

Трактамен^т мікст ал галенії. — Pedvкдиеа
галене^ї прін ferū se аплікъ ма^ш tot d'azna ла miniere че
квпрind sulfurū de argintū, de cuprumū ші zincū.

Ачеастъ іmпреци^зраре комплікъ твлт операціеа; este
чине-ва silit a алерга ла ып mod mіkst, каре консистъ а
іntreбзінда ма^ш пзгіn ferū декіт ар треві спре а ревіка
tot plumbul; se skoate o парте пзма^ш din plumbul квпрins
іn галенъ, ші se formъ о аместекътъръ de sulfurū че se
пзмеше mate.

Ачесте mate se sзpн dзpъ ачеа ла arderі sзкчеси-
ве, ші да^ш паде de oxidū ші sulfatū de plumbū, каре,
релвкрінд азпра sulfurulu^ї de plumbū, продк о по^ш квант-
тате de plumbū: ast-feл se поate лза ма^ш tot plumbul
minieore ші концептра cuprumul іn mate: ачестеа se трак-
ть іn парте пентр^и cuprumū негр^и.

**Se добінде^ше ast-feл ып plumbū aruentifer че поар-
тъ пзме de plumbū de лзк^ир^и, ші каре se тракть прін
ниже modzr^и че se вор desckrie ворвind de металуриеа
argintului.**

Kind minieorele сіnt ворате іn argintū, atgn^и se ре-
дук іn цеперал прін кървне, dзpъ о apdepe комплекъ;
este adevърat къ se добінде^ше ма^ш пзгіn plumbū de кіт
прін adъогареа ferulu^ї, dap nз se formъ mate tot d'azna
ворате destzл іn argintū, ші din каре о поргіе notabіль
ръміне disъмънатъ іn скрії.