

делор, медалилор, монеделор. Обектеле в бронз одаць тьрпате, се кълеск, ши пот съ се съпхпъ атьпчї ла акция чюканьлї, стрьнци, саць съ се вать кь баланчиерьл; ли се дъ дьпъ ачееа тьрпмеа прин реардере.

КОМПОЗИЦІЕ А ДИФРИТЕЛОР БРОНЗУРІ.

Бронз де тьспї вь Франца . . .	}	Cuprumu	100	
		Stannumu	11	
Тамтаме ши чїмьале	}	Cuprumu	80	
		Stannumu	20	
Оргинзїле телескопьрїлор	}	Cuprumu	66	
		Stannumu	33	
Метальл клопотелор вь Англетера	}	Cuprumu	80	
		Stannumu	10, 1	
		Zincu	5, 6	
Метальл клопотелор вь Франца	}	Plumbu	4, 3	
		Cuprumu	78	
		Stannumu	22	
Медалїї	}	Cuprumu	94 пїпъ ла 96	
		Stannumu	4 пїпъ ла 6	
		Zincu	4 — 5 дїн мїї.	

Солдїїле ши центимеле вь чїркьзлагїе вь Франца аць композицїї дестьл де варїабїле. Тїни ачестор монедє мїчї пот їнсъ а се редьче ла треї:

1° Солдїїле ромїї дела Louis XV ши дела Louis XVI;

2° Солдїїле де клопоте (сїмпле ши їндоїте);

3° Солдїїле де клопоте афинате (кап де лїбертате), сїмпле ши їндоїте.

Солдїїле ромїї аць fost вьтьте кь франчї де арамъ де комерчїї, кьспїнд чєл мьлт 0,50 саць 0,75 ла 100 де метале стрїење.

Солдїїле де клопоте варїе мьлт вь композицїеа лор се поате їнсъ евальза де 86 ла 100 кьзантиатеа де арамъ че кьспїнд; чєле-л-алте 14 дїн сьте сїнт маї кь сеамъ де косїтор, дап се гьсьїеїе їнтр'їнсеље ши зїнцї, ферї, плумбї, зрме де арсенїї, де сїлфї ши де анїмонїї.

Солдїїле де метал де клопоте афинат (5 ши 10 центїме), че аць їн кап де лїбертате ши сїнт вьтьте сьв репъ-вїкъ, кьспїнд, вь медїанъ, 96 дїн сьте де арамъ ши 4 дїн сьте де косїтор. Се маї гьсьск їнтр'їнсеље кїте одаць ши кьзантицьдї мїчї де металеље арьтате маї сьс.

Монеделе чєле мїчї але дьрїлор стрїење, афаръ де