

ките-ва есчепші преа рапі, сінт тъкте de аратъ рошие, маі de tot кѣратъ.

Soldiile колопіilor франчесе, вътѣте съв регнл лві Charles X, аж маі кам композиціеа бронзълві медаліilor.

Kind пропорціеа stannumului тече песте 7 пінь ла 8 din съте, атвпчі monedele de бронз doбіndesk твлтъ търпиме, ші este преа аневое а ле да о інтіпъріре фримоаш.

Mонероні, саі медаліile de конфіаціь, вътѣте ла sfîrшітъл регнл лві Louis XVI, сінт ретаркавіл пріп въна лор пъстраре ші делікатеца інтіпърірілор лор. Ачесте медалі ера хотъріте а se скімба не асіргаці. Sint formate de 97 пінь ла 98 din съте de cuprumъ, ші de 2 пінь ла 3 din съте de zincу ші de stannumъ каре se аблъзнил въ пропорції маі кам егаль.

Fiind-къ прецдл zinculuї este маі жос декіт ал cuprumuluї, ші маі къ seamъ декіт ал stannumuluї, tonitori de бронз інтподѣк маі tot d'агна оаре-каре квантитате de zincу въ бронзъл хотъріт пентръ тіпаре; пресендеа zinculuї ня se паре, інствъ, а алтера квалітъціле бронзърілор.

Ачесте аліаціе, маі інainte de a se da въ комерчій, сінт adesea въронзате, адікъ акоперите de o spoіаль каре, къ тоате къ ле modікъ колоареа, ле середе de алтерадіе.

Спре а бронза медаліile саі а ле да апаренда бронзълві fluorentin, se съпн ла препараціеа үртътоаре:

Se face о кокъ хотоцепъ къ 500 граме de коклеаль, 475 граме de sape ammonіакъ, 1 децилітръ ші жгтътате пінь ла 2 децилітръ de одет tape; se пъне de серебро ачеастъ кокъ въ timп de доъ-зечі minste къ 8 пінь ла 10 літръ de апъ інт'о капсълъ de cuprumъ, ші se strekъръ ліквідъл чел лімпеде.

Se інтподѣче інт'о касеролъ de cuprumъ о парте de ачеастъ ліквоаре, ші se пън ачі piesele de бронзат, деспъріндъ-ле къ ките-ва въкъші de летн аль, спре а ле імпредика de a se ліні інтре dinsele; о серебре de зп кварт de оръ ажіоне спре а ле бронза.

Композиціеа каре сложе а да cuprumului faga вердеantik este formata de o жгтътате de тінк de одет