

Плакса de арѣнт find intinsъ ne etablїѣ, se aplicъ d'asupra partea plaxei de cuprumъ momitъ, se întoarce арѣнтъла че trece peste grosimea cuprumuluї; se încълзеск челе доъ плаксе пїнъ ла рошъ врѣн, шї се тек ла ламїпорїї аша спре а редече grosimea лор ла зп milimetrъ апроапе. Челе доъ плаксе sїnt atънчї sъdate întре dınsele аша ка съ нъ маї поатъ fi despъргїте.

AMALGAMU DE ARGINTU.

Mercurul шї argintul se знеск în toate пропорциле, кїар ла рече.

Kind amalgamul de argintъ este lїксїd шї се trece прїнтр'о пеле де кѣмїлъ, пелеа рѣине зп amalgamъ solid преа богат în argintъ, iar lїксїdъла че а текет прїн пеле сеамънъ, прїн lїксїditatea шї aspectъла сѣѣ, кѣ mercurul кїар, шї нъ рѣине декїт о преа мїкъ кзантиате де argintъ.

Se dobъndеше зп amalgamъ kristalisat, кзноскет сѣе нъме де arbore al Dianeї, mestekind 3 п. де о disolъcie satъpatъ де argintъ în acidul azoticъ, кѣ 2 п. де о disolъcie iarъш satъpatъ де mercurъ în acidul azoticъ, шї întrodъkїnd în ачeastъ disolъcie 7 п. де mercurъ аiliate кѣ 1 п. де argintъ. Peste доъ-зечї шї патръ пїнъ ла патръ-зечї шї ont оре, се гъсеше în лїкзоаре о мълдїме де kristale стрълъчїтоаре, каре се întind în ramїфикацишнї пїнъ ла сшпrafaга лїксїdълсї.

D. Berzelius а analisat зп amalgamъ de argintъ kristalisat че ера format де 65 п. де mercurъ шї де 35 п. де argintъ.

Дънъ D. Daniel, kind се афъндъ о верѣеа де арѣнт în mercurъ, ачeastъ верѣеа се аконере дънъ мълт timp де kristale де amalgamъ.

Amalgami де argintъ се deskomпоз прїн кълдъръ: mercurul се volatїlїzъ sїнър; dar kind amalgamul нъ s'а încълзїт în timp мълт ла о temperatъръ де зп рошъ вїѣ, atънчї арѣнтъла poate сѣ рѣїнъ кїте-ва дїн мїї дїн грезтатеа са де mercurъ.