

de platină trebuie să se șرمезе пінъ кінд лікворіле інчetează de a se колора în galben; дъ прічіпъ ыпъ дегащемент імвішетат de авбр нитрос ші de acidū osmicū каре se траг інтр'зи къмін а къріа трацере este преа актівъ.

Miniera дъпъ че с'а сіршт пріп апа регалъ, ласъ ып pesids каре къпріnde fіsttреі de osmiură de iridiumă, iridiumă metalіk іn пълвере neагръ, ші кіте одатъ hyacinthă, feră chromată saă titanată mi quartză. О преа мікъ къантитате de platină поате асеменеа скъпа de акциа апеі регале.

Disoluție de platină, дъпъ че с'а лімpezit пріп ре- паос, se стекоаръ ші se евапоръ маі пінъ ла ыскъчівне. Se пречіпітъ дъпъ ачеса ла рече прінт'о disoluție кон- центратъ de sape ammoniacă. Ласъ а se депоне chloro- platinată de ammoniacă.

Апа-тѣмъ редіне інкъ пъдінтел platină în disoluție ші метале stpeine: se afondъ ачі lame de feră; se formъ ып deposit металік вогат іn platină; acest пречіпітат se спалъ ші se трактъ пріп апа регалъ тоале че disolvъ ле- не platinul dibisat.

Ачеастъ ліквоаре поэъ, пречіпітатъ ка чеа d'intiea пріп sapea ammoniacă, дъ ып deposit de chloroplatinată de ammoniacă че se поате калчіна іn парте saă a se ames- тека къ пречіпітатъл інтиш.

Chloroplatinatul de ammoniacă, дъпъ че с'а спълат къ апъ рече къратъ saă пъдінтел alcoolisatъ, se ыскъкъ ші se калчіпъ ла температюра de рошъ інкіс; ласъ platinul ыб формъ въртоаasz.

Снре а se префаче спъма de platină în platină - ма- леавіл, ші a se face dintр'їnsa lame, баре, fipe, etc., se редіче іn пълвере іn мінъ, se amestekъ къ апъ ші se стре- къръ прінт'о sitъ. Пърділе че ръмін не sitъ se nisazzъ іntr'о півлідъ de лемн.

Требеэе съ нъ se іntrевіндеze niskař копрі тарі каре ар в р ы і оаре-каре пършъ але platinuluř, шіл ар іm- pedika дъпъ ачеса а лъа кохесіоне.

Нороізл de platină препарат ast-fel se іntrоп- дъче іntr'ын чіліндіръ de аламъ de формъ кам- копікъ, ші