

порція ачестї дїн зрмъ метал фїнд їн ценерал преа мї-  
къ, се ласъ ordinarilymente їн platinul хотърїт pentръ ко-  
мерчїѣ. Къ toate ачестеа, се poate къръцї platinul de і-  
ridiumul че кърїнде, трактїндъ'л прїн апа регалъ їнтїнсъ de  
доъ саѣ треї орї волѣмъл съѣ де апъ, каре нъ атакъ sim-  
plit іridiumul шї каре disolvъ platinul. Ачестъ позъ dї-  
solвїе пречїпїтатъ de a doa оаръ прїн сареа ammonїасъ  
дъ chloroplatinatї галвен кърат, каре ласъ прїн калчїна-  
цїе platinї ерpetos de o mare къръцїе.

СФІРШІТUL VOLUMULЇ AL DOILEA ШІ AL СНІМІЕЇ МІNERALE.

ИПРОДЕН ВУКІВЪ С. ПЕТРОВО