

мѣсто, и никогажъ го нецаѣдвать животинкыты, които отпѣдва отъ близоси съ силната си воня.

Маджарскы печи. Маджарскыты печи сж отъ джбенныты, че намѣсто джбовинж употрѣбывать хлористый алюминіумъ, что е направенъ съ двойно прѣсячаніе посрѣдствомъ стипца и морска соль, и лой, съ която намазвать печя-тж. Намѣсто щавяніето съ варь, употрѣбывать едно внимателно брьснатіе. Слѣдъ исчистваніето, потопявать кожыты и гы тѣпчатъ въ едно топло растопеніе съ 2 $1\frac{1}{2}$ до 3 кылограма стипцж, и съ 1 $1\frac{1}{2}$ до 2 кылогр. морскж соль; сетиѣ гы прѣкарвать и тѣпчатъ въ топла вода, послѣ закачвать сжщій рядъ работж още единъ пжтъ; подырь гы оставять да кыснать осемь дена въ стипчева вода, исушавать гы, или на вѣтара, или въ нѣкоя пещь, и кога сж довольно сухы, тѣпчатъ гы изново, сетиѣ гы оставять на слънце та побѣлявать. Най-послѣ гы намазвать съ лой по обыкновеный начинъ. Така изработеныты печи траять много и сж доста жилавы; тѣ ся тѣрсятъ най-паче отъ хамото-сѣдларети.

Бѣларство. Бѣларіети съхранявать сжще тжй кожыты съ хлористый алюминіумъ: тѣи употрѣбывать овчїи и козїи кожи за рж-кавици, както и оныязь, что трѣба да имъ ся задыржи власа. Щавяніето става като намокрять добръ мяснжтж странж, опа-кыто, съ една размѣса отъ варь и сѣрній мышеморъ (оперментъ); отгорѣ за двадесять и четьре чяса, власъ-тѣ ся ущава съ най-гольма леснина. Слѣдъ исчистваніето и станалити кроежи върху дървеното конче, направять да набжбнать кожыты като гы потопять три недѣли зимѣ, и два или три дена само лѣтемъ, въ една баня съ трици по 200 грама за кожя; сетиѣ гы потопявать въ едно топло растопеніе отъ 600 до 900 грама стипца и 150 до 200 грама морска соль за кожя. Послѣ гы направять бѣлы, като гы оставать да кыснать еднж цѣлж ношъ въ баня направена, за кожя, отъ 600 до 700 грама брашно и наполь жьлтжжъ отъ яйце, която замисать спорядъ гжстината на меда, като ѣ прилѣять со-лекжтж водж топлж, что сж я употрѣбили въ понапрѣжната ра-бота. Тогасъ гы исушавать колкото ся може по-скоро. Най-послѣ гы намокревать като гы потопять малко нѣчто въ качка водж, па гы простирать на бѣлянїе. Кога искать да задыржать власа, оставать на страна щавяніето.

Сърнарство. Сърнаръ-тѣ употрѣбыва сжщиты кожи както и бѣляръ-тѣ, и първыты работы сж истыты, само при излазваніето отъ тричевата баня, той намазва кожытж съ рыба на масть, съ повторителны мачканія въ едно нѣчто както сукноваль. Послѣ прѣминувать кожытж въ една пещь малко стоплена, за да улес-нжтъ попиваніето на масть-та; сетиѣ имъ направять кроежя върху дървеното конче; а масть-тж имъ изваждать като гы оставать да кыснать цѣлж чясъ въ топла лута отъ поташъ, да бѣлѣжи 2 града